

Omschrijving	Tierrafino <b>fix</b> dient als versteviging van leemfinish en als voorstrijkmiddel voor absorberende ondergronden. Tierrafino <b>fix</b> gemengd met water stabiliseert stoffige ondergronden. Tierrafino <b>fix</b> kan worden gemengd met water en pigmenten om sluiertechnieken op Tierrafino Finish and Kalk te creëren. Voeg Tierrafino Finish toe aan <b>fix</b> om een structuurverf te verkrijgen.
Kleuren	Tierrafino <b>fix</b> is melkachtig voor droging en transparant na droging.
Eigenschappen	<b>fix</b> is geurloos na droging. Verwerk in gebieden waar weinig contact met water plaats vindt. <b>fix</b> is damp-open en draagt bij aan een vochtregulerende werking.
Ondergronden	Droog en vrij van stof en vet.
Omstandigheden	De temperatuur van de lucht en de ondergrond dienen min. +5°C te zijn.
Mengen	Tierrafino <b>fix</b> is klaar voor gebruik.
Verwerking	Tierrafino <b>fix</b> kan op 3 manieren worden verwerkt in combinatie met Tierrafino leem:
Mengen in de kuip	Meng 1 liter Tierrafino <b>fix</b> met 4 liter water, goed roeren. Voeg aan dit mengsel de 25 kg Tierrafino Finish toe en roer het goed door tot er een smeerbare pasta is ontstaan. Verwerk Finish vervolgens zoals beschreven op het Technisch Merkblad van Tierrafino Finish.
Na opzetten	Meng 1 deel <b>fix</b> met 4 delen water, roer dit goed door in een emmer. Zet Tierrafino Finish op als beschreven, na enig opstijven van de stuc op de wand/plafond dient de leem te worden geschuurd met het <b>fix</b> mengsel. Behandel de stuc vervolgens zoals beschreven op het Technisch Merkblad van Tierrafino Finish.
Na afwerking	Nadat Tierrafino Finish is opgezet en afgewerkt kan <b>fix</b> op de volgende manier worden aangebracht op een later moment: Meng 1 deel Tierrafino <b>fix</b> met 4 delen lauw warm water. Bevochtig de wand/plafond met een watersproeier met gewoon water totdat een egaal donkere kleur is verkregen, ofwel een verkleuring in de leem. Verzadig de leem niet met water, bevochtig net genoeg om de kleur te veranderen. Neem nu een spons en verzadig deze met het mengsel, knijp deze gedeeltelijk uit en maak ronde bewegingen op de wand door niet te hard te drukken. De structuur dient niet veranderd te worden, u wilt alleen het mengsel op de muur achter laten, veroorzaak echter geen lopers door een te vochtige spons te hanteren. Veeg de muur nu intensief af met een handveger zoals beschreven op het Technisch Merkblad van Tierrafino Finish.  Opmerking: De tweede manier (na opzetten) wordt gerekend tot de meest eenvoudige en efficiënte manier van verwerking.
Vorstrijk	Breng <b>fix</b> aan met kwast of roller op ondergronden om een sterke zuiging tegen te gaan.
Sluiertechnieken	Tierrafino <b>fix</b> kan worden gemengd met Tierrafino <b>pigment</b> om sluiertechnieken toe te passen. Breng op met een kwast of een spons voor een minder dekkend effect.

Verbruik	Ter versteviging van leemstuc ong. 0,2 liter/m <sup>2</sup> .
Droogtijd	Onder normale omstandigheden (+20°C en 60% luchtvochtigheid) is <b>fix</b> droog tussen 4 - 12 uur. Na 2 dagen uitgehard.
Verdunner	Water.
Houdbaarheid	Eenmaal geopend dient Tierrafino <b>fix</b> binnen 2 jaar te worden verbruikt.
Samenstelling	Cellulose binder, boomharsbinder, waterontharder, conserveermiddel, water.
Veiligheid	Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Bij verhoogd risico (plafonds) veiligheidsbril dragen. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bewaaradvies	Droog en koel maar vrij van vorst.
Verpakking	5 l plastic jerrycan.

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Leembouw Nederland aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de produktinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.